

6-560 & 6-561

Strukturadditive pulver

1.965.6000 Selemix strukturadditiv pulver - fin
1.965.6100 Selemix strukturadditiv pulver - grov

PRODUKTBESKRIVELSE

6-560 og 6-561 er polyetylenlakkadditiver i form av hvitt pulver som har en henholdsvis fin- og grovkornet struktur.

De skaper en ensartet fin strukturoverflate og gir god slitasjebestandighet.

Strukturadditivene er kompatible med alle Selemix 1K og 2K topplakker, og påvirker verken fargen eller tørkeprosessen.

Valget mellom fin eller grov additiv og en andel fra 3 til 5 %, avhenger av hvilken struktur man ønsker på overflaten.

VALG OG KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se gjeldende teknisk datablad for topplakken.

VEILEDNING

6-560 og 6-561 leveres i en 200 g plastflaske. Flasken har en doseringskork som rommer 15 g additivpulver.

		Min.	Maks.
Bland etter vekt:	Topplakk	1000	1000
	Fin struktur 6-560	30 (eller 2 korker)	50 (eller 3 korker)
	Grov struktur 6-561	30 (eller 2 korker)	50 (eller 3 korker)

HVLP-påføring: Vi anbefaler bruk av den største dysestørrelsen som foreslås i det tekniske databladet for topplakken.

Airless/Airmix: Det anbefales alltid å kontakte pumpeleverandøren, ettersom pulverpartikler kan medføre rask slitasje på de mekaniske delene og membranene.

HERDERE OG TYNNERE

Velg riktig herder og tynner i henhold til gjeldende teknisk datablad for den topplakken som skal brukes.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene.

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Midtager 29, 2605 Brøndby, Danmark. Telefon: + 45 43 43 65 66 Faks: + 45 43 43 81 88