

2.708.080X

SELEMIX 1K PRIMER

2.708.0800 GRÅ

2.708.0801 RØD

PRODUKTBESKRIVELSE

2.708.08xx Selemix 1K primer er en syntetisk hurtig antirustprimer med god vedheft på bart stål. Den anbefales spesielt for bruk på landbruks- og anleggsmaskiner, treverk og deler laget av jernholdig metall.

VALG OG KLARGJØRING AV UNDERLAG







Bart stål


Sliping
P80-120-240 (tørresliping)

Avfett overflaten grundig før lakkering.

VEILEDNING

	AIRLESS/AIRMIX		KONVENSJONELL	
Blandingsforhold (etter vekt)	Tonet primer	1000	Tonet primer 1-610*	1000 0-5 %
			*1-215 eller 1-205	0-5 %
 Potlife 20 °C	Ubegrenset		Ubegrenset	
 Sprøyteviskositet	35-40 sek. Din 4 ved 20 °C		20-25 sek. Din 4 ved 20 °C	
 Dyse	9-11 mm		1,4-1,7 mm	
 Sprøytetrykk	120-140 bar		3-4 bar	
 Antall lag	2		2	
 Avlufting mellom lagene	5-7 minutter / 20 °C		5-7 minutter / 20 °C	

VEILEDNING



Tørketider ved 20 °C:

Støvtørr:

10-15 minutter

Berøringstørr:

30-60 minutter



Gjennomtørr:

1 dag

Tykkelse på helt tørt lag:

50-60 µm

Over-/omlakkeringstid:

Min. 1 time ved 20 °C
Maks. 1 måned uten sliping

Overlakkeres med:

Enhver 1K og 2K Selemix topplakk
(unntatt epoksy)

TEKNISKE DATA

Teoretisk dekkevne

5,2/6,0 m² /l sprøyteklar lakk ved 50 µm
tykkelse på det tørre laget

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene.

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

**PPG Industries Scandinavia, Midtager 29, 2605 Brøndby, Danmark. Telefon: +45 43 43 65 66,
Faks: +45 43 43 81 88**