



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Produktinformasjon

Deltron ADDITIVER

*D818 Deltron Akselerator
D886 Deltron Potlife-forlenger
D885 Deltron Enhancer*

PRODUKT BESKRIVELSE

D818 Akselerator er et additiv som fremskynder lakkomponentens reaksjon med herderen. Den tilsettes det blandede sprøyteklare produktet før påføring.

D886 Potlife-forlenger er et additiv som forlenger blandede 2K-produkters potlife, slik at sprøyteklare produkter kan bevare en sprøytbar viskositet over lengre tid. D886 har ingen effekt på påføringsegenskapene eller tørketiden.

D885 HS Akselerator er en kombinasjon av en akselerator og en potlife-forlenger. Med D885 vil topplakker herde raskere.

KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se de tekniske databladene for de enkelte produktene.

PRODUKTKLARGJØRING

D818 Deltron HS Akselerator



*Blandings-
forhold:*

D818 Akselerator kan tilsettes det sprøyteklare produktet i forholdet:

(A) Sprøyteklart produkt	1 l
(B) D818	12 ml, 10 g (eller 2 fulle korker)

D818 Akselerator kan brukes til å lage en akselerert tynner ved å tilsette:

(A) Deltron tynner *	5 l
(B) D818	250 ml

* D808 eller D807

Denne "akselererte tynneren" merkes med den oransje etiketten som leveres sammen med D818 og brukes på samme måte som D808 eller D807, avhengig av produktets blandingsforhold.

PRODUKTKLARGJØRING

D886 Deltron Potlife-forlenger D885 Deltron HS Akselerator




Blandings-
forhold:

D886 Potlife-forlenger eller D885 HS Akselerator leveres i 1 l plastflasker fylt med 250 ml av produktet, som må tynnes med Deltron tynner på følgende måte:

(A) D886/D885	250 ml
(B) Deltron tynner	Opp til 1 l

- Åpne en ny beholder med D886/D885
- Tilsett Deltron tynner (D808, D807, D812, D869) inntil væsken står 3 cm under kanten.
- Lukk beholderen og bland innholdet ved å riste beholderen.
- Bruk denne "spesialtynneren" som en normal tynner i henhold til produktets blandingsforhold.

REGLER OG BEGRENSNINGER




Bruk **ikke** D818 og D885 i Deltron 2K primere.

Bruk **ikke** D818, D885 og D886 i Deltron BC.

For mye D818 Akselerator kan redusere glansen på den tørre lakkfilmen.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr renses nøye med rensmiddel eller tynner.



HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene og produktetikettene. Bruk anbefalt verneutstyr.

Dette produktet er utelukkende beregnet til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram.

Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.



**PPG Industries Scandinavia,
Midtager 29,
2605 Brøndby
Danmark**

Telefon: +45 43 43 65 66

Faks: +45 43 43 81 88