



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



April 2008

Produktinformasjon



1K SPRAYPRIMER

D8421 (G5), D8424 GRÅ (G6), D8426 MØRK GRÅ (G7)

Produktbeskrivelse

D8421, D8424 og D8426 1K sprayprimer brukes ved "gjennomslipping" til bart metall og små flekkreparasjoner. Den kan overlakkeres direkte med GRS-topplakker.

UNDERLAG

Underlag

Bart stål
Galvanisert stål
Originallakk
GRP (glassfiber)
Polyesterfyllere
Gammel, sunn lakk *

* Merk: Anbefales ikke på TPA-lakker eller -underlag.
Gamle syntetiske lakker må være grundig herdet.



Våt- og tørrsliping med
slipepapir
Maskinell tørrsliping

Ved påføring under en 2K
surfacer
P280–P320 (GRP P400)

P220–P280

Ved påføring direkte under
topplakk
P800

P360



Underlaget må avfettes grundig før og etter hver slipeoperasjon.
Bruk et egnet produkt fra PPG-serien.
Se teknisk datablad **RLD63V Deltron rengjørere** vedrørende valg og bruk.


Disse produktene er utelukkende til profesjonell bruk.

RLD180V
Side 1

VEILEDNING



Rist sprayboksen til du hører blandekulene for å sikre at innholdet blandes godt (ca. 2 minutter).



Blanding – sprøyteklar.



Sprøyteavstand – 15-20 cm

Påfør 2 enkeltlag for å få en minimum lagtykkelse på ca. 25 µm.

La overflaten tørke i 3–5 minutter mellom lagene.

Ved 20 °C: Kan overlakkeres etter 10-15 minutter (avhengig av filmtykkelsen).

D8421, D8424 og D8426 krever vanligvis ikke sliping og kan overlakkeres direkte med GRS-topplakker eller Envirobase HP.

Hvis det imidlertid er nødvendig med større lagtykkelse, kan D8421, D8424 og D8426 påføres enhver PPG 2K primer/surfacer.

VOC-INFORMASJON

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.b) i bruksklar form er maks. 840 g/l VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 840 g/l.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:

http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88

