



AUTO REFINISH

**GLOBAL
REFINISH
SYSTEM**



Produktinformasjon

Deltron D843

Strukturadditiv D843

Deltron D844

Strukturadditiv grov D844

PRODUKTBEKRIVELSE

Disse additivene brukes sammen med Deltron DG, UHS og Deltron klarlakker for å oppnå samme struktur som originallakken på visse biler. Strukturadditiv D843 gir en matt, kornet finish, mens Strukturadditiv grov D844 gir en mer strukturert finish.

KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se klargjøring av underlag i det relevante tekniske databladet.

VEILEDNING

	D843 – STRUKTUR		D844 – STRUKTUR GROV	
Standard System	DG/D800	2 vol	DG/D800	2 vol
	Standard herder	1 vol	Standard herder	1 vol
	Tynner	2 vol	Tynner	1 vol
	D843	2 vol	D844	1 vol
MS System	DG/D800	3 vol	DG/D800	3 vol
	MS herder	1 vol	MS herder	1 vol
	Tynner	2 vol	Tynner	1 vol
	D843	3 vol	D844	1,5 vol*
UHS	UHS	vol	DG/D800	vol
	D897/D8208	vol	D897/D8208	vol
	Tynner	vol	Tynner	vol
	D843	vol	D844	vol

D880	D880 MS herder Tynner D843	2 vol 1 vol 2 vol 3 vol	D880 MS herder Tynner D844	3 vol 1 vol 1 vol 1,5 vol*
D894	D894 D884/D8208 Tynner D843	2 vol 1 vol 2 vol 3 vol	D894 D884/D8208 Tynner D844	3 vol 1 vol 1 vol 1,5 vol*
D893	D880 D884 Tynner D843	2 vol 1 vol 2 vol 3 vol	D880 D884 Tynner D844	3 vol 1 vol 1 vol 1,5 vol*
D8103	D8103 D884/D8208 Tynner D843	2 vol 1 vol 2 vol 3 vol	D8103 D884/D8208 Tynner D844	3 vol 1 vol 1 vol 1,5 vol*

* Velg MS herder og tynner i forhold til påføringstemperaturen:

	Standard herder	MS herder	HS herder	Tynner
Opp til 18 °C	D863	D803 Hurtig	D8208	D808
18 – 25 °C	D802	D841 Normal	D884/D897	D807
Over 25 °C	D802	D861 Langsom	D884/D897	D812


Ved ekstreme temperatur- og luftfuktighetsforhold (>35 °C/>70 %) anbefales det å bruke D869 Tynner ekstra langsom.

PÅFØRING, AVLUFTING OG TØRKING

Se det relevante tekniske databladet.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr renses nøye med rensmiddel eller tynner.



HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene og produktetikettene. Bruk anbefalt verneutstyr.

Dette produktet er utelukkende beregnet til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram.

Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.



**PPG Industries Scandinavia,
Midtager 29,
2605 Brøndby
Danmark**

**Telefon: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88**