



December 2010

Produktinformasjon



DELTRON **Antisilikonadditiv**

Antisilikonadditiv – D899

PRODUKTBEKRIVELSE

Antisilikonadditiv D899 er et hjelpeprodukt som bidrar til å fjerne problemer med kraterdannelse som skyldes forurensning med silikon eller fett.

Påføringsveiledning



Tilsett 15 ml D899 til 1 liter bruksklar 2K Deltron topplakk.

REGLER OG BEGRENSNINGER



Ikke bruk D899 i primere, Deltron BC og Envirobase.
For store mengder D899 kan føre til problemer med sig på topplakken.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

