



Teknisk datablad

RLD8960V

Internasjonal master – kun til profesjonell bruk

Produktliste

Performance Wash Primer	
Produkt	Beskrivelse
F8960	Performance Wash Primer
F8386	Wash primer reactive thinner
F371	Delfleet Slow Thinner
F372	Delfleet Medium Thinner
F373	Delfleet Fast Thinner

Produktbeskrivelse


Performance Wash Primer har god korrosjonsbestandighet og god vedheft til et bredt spekter av metallunderlag. Den må kombineres med én av de 3 tynnerne.



DELFLEET
ONE®

Underlag og klargjøring

SLIK KLARGJØR DU UNDERLAGET:



Underlag:

Rent stål

Rent aluminium

Anodisert aluminium

Galvanisert stål Rubb med Scotch Brite®

GRP

Sliping:

P80-P150

P360 tørr- eller finblåsing

Ingen sliping

Red Pad P80-P150
P320-400




Rengjøring:

Underlaget som skal lakkeres må være tørt, rent og fritt for rust, fett og formslippmiddel.

Underlag må behandles grundig med en kombinasjon av D845 Degreaser og D837 Spirit Wipe (eller D8401 rensemiddel med lav V.O.C.)

Prosess

PÅFØRING MED KONVENSJONELL BEHOLDER ELLER TRYKKBEHOLDER




Blandingsforhold etter volum:

F8960 Performance Wash Primer	2
F8386 Reactive Thinner	1
F37x Thinner	0,2

Anbefalte kombinasjoner:


Temperatur	< 18 °C	18–25 °C	>25 °C
Kombinasjon	Rask	Middels	Saktevirkende
Tynner	F373	F372	F371




Brukstid ved 20 °C: 24 timer

Påføringsprosess

TRADISJONELL, TRYKKBEHOLDER ELLER LUFTASSISTERT LUFTFRI PÅFØRING




Sprøyteviskositet ved 20 °C:
18–22 sekunder DIN4 for tradisjonell/trykkbeholderpåføring




1,4–1,6 mm tyngdekrafts- eller sugemating ved 2,0–2,4 bar


ELLER



0,8–1,1 mm trykkbeholder
Trykk i lufthetten: 0,68 bar
Lakkeringsstrykk: 0,3–1,0 bar
Væskeflythastighet: 280–320 cc/min



Antall lag	2 middels lukkede lag
Tørr filmtykkelse:	15–20 µm



	2 lag:
Avlufting mellom lagene:	Minimum 15 minutter, men til den er fullstendig halvmatt
Avlufting før omlakking:	Minimum 60 minutter, men til den er fullstendig halvmatt eller ovnstørking på lav temp. i 20 minutter ved 50 °C



Tørketid:	
20 °C støvfritt:	15–20 min.
20 °C gjennomtørr	2 timer
50 °C tørketid (metalltemp.)	20 min.



Vått: Hvis nødvendig, P600-P800 eller
Tørr: P320-P400
Sprøyt et nytt lag i tilfelle gjennomsliping



Overlakkering

Overlakk med: Alle Delfleet PUR Primer eller Surfacer.
IKKE OMLAKKER med epoksygrunning

Performance

Dette produktet er designet for bruk som vedheftsremmer med høy korrosjonsytelse så lenge det sprøytes i en 3-trinns modus (Wash Primer med tykkelse >15 µm + PUR Primer Surfacer + topplakk).

Helse, miljø og sikkerhet

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c) i bruksklar form er maks. 780 g/l VOC.

VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 780 g/l. Avhengig av valgt bruksmodus vil produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i EU-direktivet.

Disse produktene er kun beregnet til profesjonell bruk og skal ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: www.ppgrefinish.com

For mer informasjon kan du kontakte:

Customer Service Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk IP14 2AD
Tlf.: +44 (0)1449 771771
Faks: 01449 773472

PPG-logoen, Delfleet, Delfleet One og PaintManager er registrerte varemerker og RapidMatch er et varemerke som tilhører PPG Industries Ohio, Inc.
©2018 PPG Industries. Med enerett. Opphavsrett for de ovennevnte originale produktnumrene tilhører PPG Industries.

DISSE PRODUKTENE ER KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

