

# Produktdatablad

## MERCASOL 4

Issued: 04.02.2014 TBE

### Bruksområde

Mercasol 4 brukes som slite- og korrosjonsbeskyttelse under innerskjermer, i hjulhus og på understellet for øvrig, der en ekstra kraftig beskyttelse ønskes.

### Egenskaper

Mercasol 4 er et løsningsmiddelbasert produkt bestående av bitumen, vokser og lavaromatisk løsningsmiddel. Produktet har en veldig god beskyttelse over lang tid. For å oppnå best resultat, bruk Mercasol 1 som forbehandling før påføring av Mercasol 4. En av fordelene til Mercasol 4 er at det kan påføres i tykt lag i en og samme påføring.

Produktet er harmonisert med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.

### Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.

Bruk Mercasol 1 / Mercasol 831 ML på åpne flater, i hulrom, kanaler o.l før påføring av Mercasol 4.

### Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 30°C.

Mercasol 4 på 1 ltr boks er primært ment å påføre med pensel e.l. For større flater kan annet utstyr benyttes.

### Anbefalt filmtykkelse

2-5 mm, avhengig av eksponering og tiltenkt beskyttelse

### Forbruk

2-5 liter/m<sup>2</sup>.

### Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

### Tørketider

Tørketiden ved påføring 2mm lag, er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Beskyttet kjøretøy som utsettes for kraftig steinsprut, bør man vente med å ta i bruk til en uke etter påføring.

### Forpakning

1 ltr flaske, 20 liter spann

### Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på [www.mercasol.no](http://www.mercasol.no)

Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 24 måneder.

# Produktdatablad

## MERCASOL 4

Issued: 04.02.2014 TBE

### Tekniske data (1 ltr flaske)

<u>Egenskap</u>	<u>Opplysning</u>	<u>Testmetode</u>
Farge	Svart	-
Filmtype	Plastisk bitumen	-
Korrosjonsbeskyttelse	Ingen rustangrep.	SS 18 60 39
Vedheft i lav temp.	Ingen flassing ved -20 °C	SS 18 60 37
Løsningsmiddel	White Spirit < 0,1% aromater	-
Flammepunkt	~ +40°C	ISO 2719
Tørrstoff vekt	~ 80%	ISO 3251
Tørrstoff volum	~ 72%	-
Viskositet	~ 40%	Brookfield RVT,7/5rpm
Densitet	~ 1,05g/cm <sup>3</sup>	SS 18 41 11 ISO 2811

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".