

Produktdatablad

MERCASOL 3&3AL

Issued: 04.02.2014 TBE

Bruksområde

Mercasol 3 og Mercasol 3AL er to fargevarianter av rustbeskyttelse beregnet for private forbrukere og mindre verksteder. Mercasol 3 kvalitetene brukes på bilens understell og hjulhus for beskyttelse mot steinsprut og korrosjon. For å oppnå best resultat, bruk Mercasol 1 som forbehandling før påføring av Mercasol 3.

Egenskaper

Mercasol 3 er svart og Mercasol 3 AL er bronsefarget. Mercasol 3 kvalitetene er begge en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) slitesterk understellmasse basert på bl. a. bitumen og voks som har meget gode og langtids rustbeskyttelsesegenskaper. Filmegenskapene hos Mercasol 3 gjør at rustbeskyttelsesmiddelet ikke slites bort grunnet steinsprut og liknende. Produktet er harmonisert med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrige forekommende rustbeskyttelsessystem.

Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende. Bruk Mercasol 1 på åpne flater, i hulrom, kanaler o.l før påføring av Mercasol 3 eller Mercasol 3AL.

Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C. Mercasol 3 og 3AL på 1 ltr flaske er primært ment å påføre med luftrykkpistol. Mercasol 3 og 3AL spray er utstyrt med spraydyse.

Anbefalt filmtykkelse

400µm våtfilm, som gir ca 200µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske. Sprayboks inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm.

Forbruk

Ca 0,40 liter/m². (1 ltr flaske)

Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

Tørketider

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 4 timer.

Forpakning

1 ltr flaske og 600 ml sprayboks

Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på www.mercasol.no
Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 24 måneder.

enger&hedlund AS

Adresse:
E-post:
Web adresse:
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier
info@engerhedlund.no
www.engerhedlund.no
+4792264939

Produktdatablad

MERCASOL 3&3AL

Issued: 04.02.2014 TBE

Tekniske data (1 ltr flaske)

<u>Egenskap</u>	<u>Opplysning</u>	<u>Testmetode</u>
Farge	Svart og bronse	-
Filmtype	Plastisk bitumen	-
Korrosjonsbeskyttelse	Ingen rustangrep.	SS 18 60 39
Løsningsmiddel	White Spirit < 0,1% aromater	-
Flammepunkt	~ +30°C	ISO 2719
Tørrstoff vekt	~ 60-63%	ISO 3251
Tørrstoff volum	~ 50-55%	-
Viskositet	~ 140mPas	Rheomat 30
Densitet	~ 0,98g/cm ³	SS 18 41 11 ISO 2811

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repektive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".