

Produkt datablad



SPECIAL Värmebeständig 300°C

- Användes till:** delar som utsätts för högre temperaturer (t.ex. i motorutrymmet i bilen, avgassystem på motorcyklar).
- Fördelar:**
- värmebeständig mellan 80 - 300°C
 - slitstark, väder- och kemikaliebeständig.
- plus: fri från freon (CFC)
fri från bly, kadmium, krom
- Bindemedel:** silikonharts
- Filmtjocklek:** efter 1 korsande skikt: ca. 15 - 20 µm
- Torktid:**
- | | |
|------------|---------------------------|
| dammtorr: | efter ca. 10 -15 minuter |
| genomtorr: | efter ca. 30 - 45 minuter |
- uppvärms långsamt
- Överlackerbar:** med sig själv: när som helst.
- Observera:** Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken.

Grundfärg ska inte användas

