

Hagmans Dekkmaling

Bruksområde:

Hagmans Dekkmaling er beregnet til anvendelse på bilen, brakken, båten, redskap, verktøy m.m.

Teknisk informasjon:

Materialebasis:	Nitrokombinasjonsharpiks
Tørketid ved 20° C:	
Støvtørr	10 -15 min.
Berøringstørr	ca. 30 min.
Gjennomtørr	ca. 24 timer
Flammepunkt:	-10° C
Brannklasse:	1
Lagringstid:	2 år
Innhold:	400 ml

Forbehandling:

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten. Platefrie overflater skal forbehandles med Hagmans rustbeskyttelsesgrunner, og øvrige overflater skal forbehandles med Hagmans grunner.

Brugsanvisning/påføring:

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskulen har løsnet sig, før påføringen startes. Foreta en prøvesprayning, og kontroller fargen. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem/mellom påføringene. Påfør laken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

Merk! Spray ikke mod/mot åpen ild eller varme gjenstander.

Tørk eventuelle flekker av med det samme med aceton eller cellulosefjerner. Kan poleres etter 24 timer ved stuetemperatur.

Forpakning:

Artikkelnummer	Blank
11426	Blank Gul RAL 1003 400 ml
11427	Blank Rød RAL 3001 400 ml
11428	Blank Blå RAL 5005 400 ml
11429	Blank Grøn RAL 6032 400 ml
11430	Blank Hvit 400 ml
11480	Blank Sort RAL 9005 400 ml
11471	Orange RAL 2004 400 ml
11472	Cerice RAL 4003 400 ml
11473	Ljusblå RAL 5015 400 ml
11474	Lysegrøn RAL 6018 400 ml
11475	Lysegrå RAL 7035 400 ml
11476	Signal Brun RAL 8027 400 ml

Artikkelnummer halvblank

11431	Halvblank Hvit 400 ml
11439	Halvblank Sort RAL 9005 400 ml

Artikkelnummer Matt

11490	Matt Sort RAL 9005 400 ml
-------	---------------------------

Artikkelnummer Metallic

11491	Gull 400 ml
11492	Sølv 400 ml

Overmaling med klarlak 11460 eller 11463 anbefales.

