

Gulvmaling EP-V

Produktbeskrivelse:

Hagmans Gulvmaling EP er en tokomponent vannoppløselig epoksymaling.

Bruksområde:

Hagmans Gulvmaling EP-V er først og fremst beregnet på betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller fi berplater. Egnert for gulv i hjemmet, og gulv som er utsatt for trafi kk, som innenfor industri og handel. Siden malingen har gode diffusjonsegenskaper, er den egnert for maling på markgulv.

Teknisk informasjon:

Diffusjons-

egenskaper: Slipper gjennom vann i dampform.

Densitet: A-komp.1,05, B-komp.1,29

Brukstid: 2 timer

Herdetid: Beregn ca. 10 timer herdetid før neste lag.
Vent derimot ikke lenger en maks. 24 timer. Det ferdigmalte gulvet kan enyttes etter ca. 24 timer, og oppnår full slitestyrke etter 5-7 døgn.
OBS! Laveste gulvtemperatur +10°C.

Glansverdi: Ca. 80 blank

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig

Materialforbruk: Ca. 0,12 kg/lag.

1 kg er nok til ca. 8 m²

1 lag gir ca. 50 my.

Tørrhet: 53 %

Lagringstid: 2 år. Oppbevares frostfritt.

Forbehandling:

Nye betonggulv skal ha herdet i minst 1 uke, være tørre og fri for skitt, olje og lignende.

Sement huden skal fjernes ved sliping, blåsing eller syrevask. Ved overlakkering av eksisterende maling skal overflaten slipes matt, og all løs lakk skal fjernes.

Bruksanvisning:

Blandingsforhold: Komp. A 3 vektdeler

Komp. B 7 vektdeler

Fortynning: Ca. 10-20% vann ved grunning på sugende underlag.

Påføring:

Med pensel eller rulle. Bør påføres i to lag. Sørg for god ventilasjon slik at vannet fordamper før malingen herder. Ved luftfuktighet over 85% kan overflaten bli matt og fl ekkete. Små mengder, opp til 1 kg, kan man blande for hånd med et rektangulært rørstykke. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftsdrevet maskinblander, f.eks en boremaskin med lav omdreining, med en egnert blanding. Det anbefales å bruke beskyttelse mot søl. Pensler og annet utstyr rengjøres i vann. Bruk beskyttelseshansker!

Forpakninger:

1 kg, 4 kg, 10 kg

Farver: Se farvekort. Yderligere informasjon finnes på produktets datablad.

Gulvmaling EP-V

CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39291-002	
Produkt for overflatebeskyttelse av betong Belegning	
Brannklasse	B _{fl} -s1
Gjennomtrengelighet for vandamp	Klasse I
Kapillarabsorpsjon og gjennomtrengelighet for vann	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Vedheft	$>2,0 \text{ N/mm}^2$
Slitasjebestandighet	$< 3000 \text{ mg}$
Bestandighet mot sterke kjemiske angrep	Klasse I
Slagstyrke	Klasse I

CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
39291-002	
Fugefrie hardplastbelegninger til innendørs bruk (system i samsvar med produktdatabladet for Fargesandgulv)	
Brannklasse	NPD
Utslipp av etsende stoffer	SR
Vanngjennomtrengelighet	NPD
Slitasjebestandighet	NPD
Vedheft	B2,0
Slagstyrke	NPD
Lydisolasjon	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Termisk motstand	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD