

Syrahärdande, halvmatt klarlack för möbler och inredningar för inomhus bruk.

iL 127 i bruksfärdig blandning innehåller < 1% aromatiska lösningsmedel på ingående lösningsmedelsmängd.

Anm: Syrahärdande lacker kan ge upphov till rödfärgning på t ex bok och furu. Överbliven färdigblandad lack skall förvaras i originalförpackning eller i annat syrafast material.

**Säkerhetsdata:** Se varuinformation

### Produktdata:

Prod.nr	Kulör	Bindemedel	Lev.visk	Torrhalt	Dens.	Glans	Innehåll	Brandf. klass
52127		Modifierad alkyd- och aminoharts	ca 115"	ca 41 vikt%	ca 0,98	ca 25	Butylacetat Etanol	1

### Blandningsföreskrifter:

Produkt	Härdare	Förtunning	Appl.visk	Brukstid
52127	52822	62112 3-4 lit	ca 25"	ca 3 dygn
10 lit	1 lit	62110 3-5 lit	vid automatsprutning: 15-20"	

**Torktid:** Anm: iL 127 skall torkas vid lägst 18°C.

Temperatur	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Pålagd mängd
Slipbar	ca 1,5 tim	ca 1 tim	ca 20 min			ca 110 gr/m <sup>2</sup>
Staplingsbar	6-8 tim	ca 1,5 tim	ca 10 min			

Ovan angivna torktider gäller under förutsättning att luftväxlingen är så anpassad, att lösningsmedlen successivt bortföres, så att dessa inte hindrar härdningen. Efter nedkylning till 35°C kan målade ytor staplas mot varandra.