

Produkttype Lak Transparent Syrehærdende 2-komp.	Opbevaringsforhold Mellem 15 og 25 °C under rene og tørre forhold.								
Anvendelsesområde Indendørs træværk / Møbler	Påføringsmetode Sprøjtning / Laktæppe								
Supplerende information Produktet indeholder, i brugsklar blanding, mindre end 1% aromatisk opløsningsmiddel, af den totale mængde opløsningsmidler.	Påføringsbetingelser Mellem 20-25 °C for emne, luft og materiale ved ca. 55 % R.H.								
Emballage 2050-023101-120 - 10 l 2050-023101-200 - 20 l	Blandingsforhold Lak : Hærder : Fortynder 10:0,5:1, volumen								
Syrehærdende produkter Syrehærdende lakker kan give svag rødtoning på f.eks. bøg, birk og fyr.	Påføringsviskositet 15-40 sek DIN kop 4 @ 20 °C afhængig af påføringsudstyr. Mængde- og valg af fortynder afhænger af påførings- og anlægsforhold.								
Bemærkninger Dette er et formaldehydfrit produkt.	Påføringsmængde 2 X 110 g/m ² våd film								
Bindemiddel Amino resin / Alkyd	Potlife Ca. 5 Days or 120 timer @ 20 °C, katalyseret med 7200-006001 og fortyndet med 6500-004001 or 6500-002001. Ca. 14 timer @ 20 °C, katalyseret med 7200-007001 og fortyndet med 6500-004001 or 6500-002001.								
Tørstofindhold Ca. 44 % (vægt)	Rengøring 6500-008001								
Leveringsviskositet Ca. 80-100 sek DIN Cup 4 @ 23 °C.	Tom emballage Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.								
Vægtfylde Ca. 1,00 kg/l	Ovntørring								
Hærdere 7200-006001 HÆRDER FF 7200-007001 HAC6404	Temperatur (°C) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> </tr> </table>		20	40	60				
	20	40	60						
Fortyndere 6500-004001 THINNER 112 (quick) 6500-002001 THINNER 110 (slow)	Tid til (min) <table border="1"> <tr> <td>Slibbar</td> <td>60</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Stabelbar</td> <td>180</td> <td>40</td> <td>15</td> </tr> </table>	Slibbar	60	20	10	Stabelbar	180	40	15
Slibbar	60	20	10						
Stabelbar	180	40	15						
Lagerstabilitet Efter udløbsdatoen skal du kontakte vores tekniske personale for en vurdering af anvendelighed. 12 måneder i uåbnet originalemballage, når de opbevares under nedenstående opbevaringsbetingelser.	IR tørring								
	IRM								
	Tid til (sek.) <table border="1"> <tr> <td>Slibbar</td> <td>60-120</td> </tr> <tr> <td>Stabelbar</td> <td>60-120</td> </tr> </table>	Slibbar	60-120	Stabelbar	60-120				
Slibbar	60-120								
Stabelbar	60-120								

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-03-28 / 2

Supplerende tørreinformation

Tørretiden afhænger af forholdene, dvs påføringsmetode, påført mængde, tid, etc. Venligst kontakt vore teknikere for specifikke data vedr. tørreforhold på Deres anlæg.

Glans

Ca. 10 GU @ 60°.

Oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-03-28 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood