

DURACIDCOLOR T440-40-B01 (TX 200 B01) 2150-751401

AkzoNobel

Produkttype 2-komp. Syrehærdende Pigmenteret Top Coat	Påføringsmetode Konventionel sprøjtning / Laktæppe															
Anvendelsesområde Møbler / Indendørs træværk	Blandingsforhold Lak:Hærdere 100:10, volumen															
Emballage 2150-751401-050 - 4.5 L 2150-751401-120 - 10 L 2150-751401-200 - 20 L 2150-751401-700 - 200 L	Påføringsviskositet Konventionel sprøjtning: 25-30 sek DIN kop @ °C Laktæppe: 25-40 sek DIN kop @ °C Mængde- og valg af fortynder afhænger af påførings- og anlægsforhold.															
Egnet Primer Träff Thix Primer, Träff Primer, Proff Primer 150	Påføringsmængde Ca. 110 g/m ² våd film															
Bemærkninger TX 200 er tilpasset Tintex Color System.	Potlife Ca. 24 timer @ °C															
Bindemiddel Alkyd / Amino resin	Rengøring Rensefortynder															
Tørstofindhold 61 +/- 5 vægtprocent	Tom emballage Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.															
Leveringsviskositet 120-170 sek. DIN Cup 4 @ 23 °C	Ovntørring															
Vægtfylde 1,28 +/- 0,05 kg/l	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> <th>60</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid til (timer)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stabelbar</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>0,5</td> <td>0,25</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatur (°C)	20	40	60	80	Tid til (timer)					Stabelbar	10	2	0,5	0,25
Temperatur (°C)	20	40	60	80												
Tid til (timer)																
Stabelbar	10	2	0,5	0,25												
Hærdere 7200-003001	IR tørring															
Fortyndere 6500-004001, 6500-025001	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>IRM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tid til (sek.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stabelbar</td> <td>120-180</td> </tr> </tbody> </table>	IRM		Tid til (sek.)		Stabelbar	120-180									
IRM																
Tid til (sek.)																
Stabelbar	120-180															
Lagerstabilitet 24 måneder i original, uåbnet emballage. Efter udløbet tid, kontakt vore teknikere for vurdering af egnethed.	Supplerende tørreinformation Tørretiden afhænger af forholdene, dvs påføringsmetode, påført mængde, tid, etc. Venligst kontakt vore teknikere for specifikke data vedr. tørreforhold på Deres anlæg.															
Opbevaringsforhold Mellem 15 og 25 °C under rene og tørre forhold. Kan ikke tåle frost. Må ikke udsættes for direkte sollys.	Glans Ca. 40 GU @ 60°. Den endelige glans afhænger af forholdene, dvs påføringsmetode, påført mængde, tørring, etc.															

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-02-01 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

DURACIDCOLOR T440-40-B01 (TX 200 B01)



Farve

01 WHITE BASE

Oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-02-01 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood