

AQUA INTERIOR 7105 (AQUALIT-T230-05)

3025-024041

AkzoNobel

Typ av produkt Vattenburen Transparent Topplack	Lagringsförhållande Förvaras frostfritt. Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden. Får ej utsättas för temperaturer lägre än 5°C.															
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Metoder Konventionell sprutning / Högtryckssprutning															
Förpackning 3025-024041-200 - 20 L	Appliceringsförhållande Mellan 20-25 °C för substrat, luft och material vid ca. 55 % R.H.															
Anmärkningar AQUA INTERIOR har bra staplings- och slipegenskaper och kan även användas som kombilack. Ger bra transparens på ljusa träslag. Kan inte användas som sealer för N/C, UV och syrahärdande lacker.	Appliceringsviskositet Konventionell sprutning 25-30 sec DIN kopp 4 @ 20 °C Högtryckssprutning Levereras färdig för applicering.															
Vattenburna Produkter OBS: Kontinuerlig omrörning av produkten rekommenderas inte. Stor risk att produktens fysikaliska egenskaper förändras negativt såsom t ex intjockning och försämring av skumdämpning. Om större emballage som t ex container används kontakta en tekniker för rådgivning.	Appliceringsmängd Ca. 80-120 g/m ² våt film															
Bindemedel Akrylat	Rengöring 8500-070001, därefter rengöring med vatten.															
Torrhalt Ca. 33 % (vikt)	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.															
Leveransviskositet Ca. 25-35 sek DIN kop 4 @ 23 °C Viskositeten på produkten är uppmätt under kontrollerade laboratorieförhållande, metoder och instrument. Andra mätningar gjorda under andra förhållande kan resultera i avvikande resultat.	Termisk Tork <table border="1"><thead><tr><th>Temperatur (°C)</th><th>20</th><th>40</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tid till (min)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Klibbfri</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Slipbar</td><td>60</td><td>15</td></tr><tr><td>Staplingsbar.</td><td>90</td><td>30</td></tr></tbody></table>	Temperatur (°C)	20	40	Tid till (min)			Klibbfri	30	10	Slipbar	60	15	Staplingsbar.	90	30
Temperatur (°C)	20	40														
Tid till (min)																
Klibbfri	30	10														
Slipbar	60	15														
Staplingsbar.	90	30														
Densitet Ca. 1,03 kg/l	Ytterligare torkinformation En god ventilation krävs vid torkning av vattenburna produkter. Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.															
Förtunnare Vatten	Glans Ca. 4 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.															
Lagringstid 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AQUA INTERIOR 7105 (AQUALIT-T230-05)

AkzoNobel

Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel