



## FONGI-PLUS



### Trebeskyttelsesmiddel Vannfortynnbar, konsentrert mikroemulsjon (ME)

Produkttype	Anvendelse	Brukskategori	Tretyper
Fungicid	Forebyggende behandling - Bruk klasse 3	Industrielt : - Industrisnekkere - Dør- og vindusprodusenter	Trekonstruksjon: - Snekkerarbeid (vindusrammer, etc)  Heltre Trebaserte produkter Bartre / Hardtre

### Fysiske og kjemiske egenskaper

Konsentrert mikroemulsjon (ME), fortynnes med vann

Utseende: væske

Tetthet (20°C): 1 kg/Ltr

pH: nøytral

Flammepunkt: >99°C (ikke brannfarlig)

Luktfri

Innhold av aktivstoffer:

- Cyproconazol
- IPBC

### Effektivitet

Effektiv mot trenedbrytende organismer ved forebyggende behandling av trekonstruksjoner

Virkningen av AXIL FONGI-PLUS er formulert i henhold til EN599 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet – Virkningen av trebeskyttelsesmidler bestemt ved biologiske prøvinger) med fokus på å beskytte tre i bruksklasse 3 som definert i EN335 og overholder kravet om forebyggende beskyttelse mot trenedbrytende sopp (basidiomycetes) i henhold til EN113.

Effektivitetstesten ble utført etter de akselererte aldringsforsøk: EN73 (fordampningsprosedyre) og EN84 (utvaskingsprosedyre) for å sikre holdbarheten av det påførte produkt AXIL FONGI-PLUS.

### Påføring

Behandlingen utføres som overflatebehandling (dypping eller flow-coating)

Behandlingens effekt er øyeblikkelig og optimal rett etter påføring.

Treets utseende påvirkes ikke av behandlingen med AXIL FONGI-PLUS.

AXIL FONGI-PLUS er forenlig med alle typer av overflatebehandling.

Rør om produktet grundig før bruk.

### Forholdsregler ved bruk

Treet som skal behandles må være tørt og inneholde max. 25% fuktighet.

Frossent tre må ikke behandles.

Behandling er ikke tillatt på tre som kommer i kontakt med matvarer og forstoffer.

Ved bruk av eksotiske eller garvesyreholdige tresorter bør det gjøres forhåndstester for å påvise produktets egnethet med hensyn til tørking, utsvetting, misfarging, etc. .

Kutt og skader må repareres og forbehandles.

**NB! PRODUKTET BØR IKKE BRUKES PÅ UTVENDIG KLEDNING OG/ELLER TREPRODUKTER I GRAN!**

For utvendig bruk av behandlet tre, bruksklasse 3, skal det påføres en egnet sluttbehandling/top-coat.

## Rengjøring av utstyr

Utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

## Forbruk

	Påføringsmetode	Forbruk af AXIL FONGI-PLUS
Bartre	Kort dypping	5L AXIL FONGI-PLUS = 100L bruksklar blanding (5L konsentrat+95L vann) Forbruk: 180-220g/m <sup>2</sup> bruksklar blanding
	Aspersjon og Flow coating	10L AXIL FONGI-PLUS = 100L bruksklar blanding (10L konsentrat+90L vann) Forbruk: 80-120g/m <sup>2</sup> bruksklar blanding

Forbruk avhenger av tresort, emne og påføringsmetode.

### Bruksklar blanding

For å gjøre produktet klar til bruk, blandes det med vann under forsiktig omrøring.

AXIL FONGI-PLUS er blandbar med vann i alle forhold og homogeniseres lett.

Konsentrasjonen av den bruksklare blandingen kan kontrolleres med et refraktometer. Kontakt våre teknikere for opplysninger vedrørende de foreskrevne verdier.

## Tørketid

Tørketid for håndtering: 4 timer etter påføring.

La det behandlede treet dryppe av over dypekaret. Behandlet tre betraktes som avrent så snart det ikke drypper lenger.

Tørketid for etterbehandling: Alt avhengig av ventilasjon og varme i form av IR eller varmluft. Kontakt våre teknikere om nødvendig.

## Sikkerhet og miljø

Vennligst les informasjonen på etiketten og sikkerhetsdatabladet.

**Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.**

### Klassifisering - Merking

N: Miljøskadelig

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Unngå innånding av damp.

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.

Bruk egnede verneklær, -hansker og -briller/ansiktsskjerm.

Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

### Håndtering

Overhold alltid reglene for god hygiene.

Unngå enhver kontakt med hud, øyne og klær.

Unngå innånding av damp og sprøytetåke.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Bruk av personlig verneutstyr er påkrevet: hansker av lateks, neopren eller nitril; beskyttelsesbriller, maske, hjelm, ansiktsskjerm, verneklær og vernesko.

### Oppbevaring

Oppbevares hermetisk lukket i originalemballasjen på et tørt sted beskyttet mot lys og fukt.

Oppbevares ved romtemperatur (frostfritt).

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under lagring.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller forstoffer.

Oppbevares på et avgrenset område.

### Miljø

Produktrester, vaskevann, emballasje og annet avfall relatert til behandlingen bør betraktes som farlig avfall. Det er brukerens fulle ansvar å avhende avfallet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, fortrinnsvis via et godkjent avfallsmottak.

I hele perioden hvor det behandlede tre oppbevares, er det nødvendig å sikre at ingen bestanddel kommer i berøring med jorden.

Må ikke helles i kloakkavløp eller vannveier.

*Den tekniske informasjon og de bruksforslag som gis i dette datablad baseres på Berkems forskning og erfaring og kan i henhold til Berkems vurdering anses pålitelig, men Berkem gir ingen garanti som følge av denne informasjon og disse forslag. Dette på grunn av at Berkem ikke har noen kontroll over hvordan produktet transporteres, lagres, håndteres, brukes og påføres, er det kundens ansvar og selv avgjøre om produktet er beregnet for ønsket formål. I tvilstilfelle, vennligst kontakt vår salgssavdeling.*