

# DURACIDCOLOR DC-T430-30-B01 (TRÄFF 30 B01) 2150-761301

# AkzoNobel

<b>Typ av produkt</b> 2-komp. Syrahärdande Pigmenterat Top Coat	<b>Lagringsförhållande</b> Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.																				
<b>Användningsområde</b> Möbler / Invändiga snickerier	<b>Metoder</b> Sprutning																				
<b>Ytterligare information</b> Produkten är tixotropisk med bra häng, vilket också gör den lämpad för applicering av kanter och profiler.	<b>Blandningsföreskrifter</b> Lack:Härdare 10:1 volymsdelar																				
<b>Förpackning</b> 2150-761301-050 - 5 L 2150-761301-120 - 10.8 L 2150-761301-700 - 200 L 2150-761301-800 - 1000 L	<b>Appliceringsviskositet</b> Konventionell sprutning 20-30 sec DIN kopp 4 @ 23 °C																				
<b>Lämplig Primer</b> US Grund, Proff / Träff Primer	<b>Appliceringsmängd</b> Ca. 110 g/m <sup>2</sup> våt film																				
<b>Anmärkningar</b> TRÄFF 30 är anpassat till Tintex Color System.	<b>Brukstid</b> Ca. 24 timmar @ 20 °C																				
<b>Bindemedel</b> Alkyd / Amino bindemedel	<b>Rengöring</b> Tvätt thinner eller 6500-008001																				
<b>Torrhalt</b> Ca. 73 % (vikt)	<b>Tomemballage</b> Deponeras enligt lokala föreskrifter.																				
<b>Leveransviskositet</b> Tixotropisk	<b>Termisk Tork</b> <table border="1"><thead><tr><th>Temperatur (°C)</th><th>20</th><th>40</th><th>60</th><th>80</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Tid till (min)</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Slipbar</td><td>240</td><td>120</td><td>60</td><td>20</td></tr><tr><td>Staplingsbar.</td><td>1200</td><td>240</td><td>60</td><td>20</td></tr></tbody></table>	Temperatur (°C)	20	40	60	80	<b>Tid till (min)</b>					Slipbar	240	120	60	20	Staplingsbar.	1200	240	60	20
Temperatur (°C)	20	40	60	80																	
<b>Tid till (min)</b>																					
Slipbar	240	120	60	20																	
Staplingsbar.	1200	240	60	20																	
<b>Densitet</b> Ca. 1,27 kg/l	<b>Ytterligare torkinformation</b> Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.																				
<b>Härdare</b> 7200-003001	<b>Glans</b> Ca. 30 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.																				
<b>Förtunnare</b> 6500-004001	<b>Kulör</b> Base 01 White																				
<b>Lagringstid</b> 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																					

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

# AkzoNobel

# DURACIDCOLOR DC-T430-30-B01 (TRÄFF 30 B01)

**AkzoNobel**

## Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

## EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

**AkzoNobel**