

# Produktdatablad

Mai 2006



INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT  
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

# G0200V

## Kromatfri etsprimer P565-713

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivelse</i>
P565-713	Kromatfri etsprimer
P275-210	Aktivator til kromatfri etsprimer
P275-213	Langsom aktivator til kromatfri etsprimer
P850-1692	2K lav-VOC tynner
P850-1490/-1491/-1492	2K tynnere

### Produktbeskrivelse

P565-713 er en kromatfri 2K etsprimer beregnet for bruk under alle **Nexa Autocolor** 2K primere for å gi fremragende korrosjonsbestandighet og vedheft på mange forskjellige underlag.

*Innovative reparasjonsløsninger*

**Underlag og klargjøring**

P565-713 bør påføres:

Grundig slipt og avfettet bart stål, aluminium, zintec og galvanisert stål.  
Rust skal fjernes med P800-127.





Den kan dessuten påføres:

Sunn og grundig slipt polyesterfyller, fabrikkprimer og gammel lakk.

Grundig klargjøring er viktig for å oppnå best mulig resultat med dette produktet.  
Følgende slipepapir anbefales:

Våt- eller tørrsliping	P280-P320
Tørr maskinsliping	P180-P220

**MERK:** Anbefales ikke på underlag av termoplastisk akryl.

PROSESS	
	<p>P565-713            1 del P275-210/-213    1 del</p>
	<p>18-20 sek. DIN4 (23-26 sek. BSB4)</p> <p><b>MERK:</b> Juster ev. viskositeten ved å tilsette en liten mengde (0-10 %) P850-1490/-1491/1492/-1692, maks. 10 %. <b>Tilsett IKKE mer aktivator.</b></p> <p><b>Potlife:</b> Kun nyblandet materiale gir det beste resultatet. For å oppnå maksimal vedheft og motstandsdyktighet overfor korrosjon, bør blandet materiale brukes i løpet av dagen.</p>
	<p><b>Dyse:</b> Overkopp:    1,3-1,6 mm Underkopp:  1,4-1,6 mm</p> <p><b>Luftrykk:</b> Konvensjonelle pistoler:    2,7-3,0 bar (40-45 psi) HVLP- og lav-VOC-pistoler: Ifølge sprøytepistolfabrikantens anbefalinger.</p>
	<p>2 enkeltlag gir en lagtykkelse på 25 µm.</p>

## PROSESS



**Lufttørking ved 20 °C:** 15 min., avhengig av tørkeforhold og lagtykkelse

OVERLAK-  
KERING

P565-713 bør overlakkes direkte med en **Nexa Autocolor** 2K primer før påføring av 2K topplakk (P420/P421/P471), 2K basefarge (P422), **Aquabase** basefarge (P965) eller **Aquabase** Plus basefarge (P989).

**MÅ IKKE brukes under P565-480/481**

## VOC-INFORMASJON

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.c) i bruksklar form er maks. 780 g/l VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 780 g/l. Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i EU-direktivet.

**Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering** og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: <http://www.nexaautocolor.com>

## For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia  
Midtager 29  
DK-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66  
Faks: +45 43 43 81 88

**Nexa Autocolor**, , Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries. Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes. Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

**Scotchbrite** er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.